

WATER PROOF

Enduit acrylique pour toiture

DESCRIPTION DU PRODUIT :

L'ENDUIT ACRYLIQUE POUR TOIT est une émulsion acrylique destinée principalement à l'imperméabilisation des toitures et à l'étanchéité générale.

Facile à manipuler, grande élasticité, permet au matériau de s'allonger et de rester intact sur la surface en béton du bâtiment en cas de fissures dues aux vibrations ou à la température.

Bonne adhérence à la plupart des types de surfaces, bonne résistance aux UV et aux intempéries, bonne résistance à l'eau et à l'humidité.

Pontage des fissures.

Excellente résistance aux taches.

COMPOSITION DE BASE :

Emulsion acrylique, HEC, dioxyde de titane, talc et autres charges appropriées, agents coalescents, microbicides non métalliques et autres. Additifs spéciaux pour améliorer la qualité, la durabilité et l'imperméabilité.

INDICATION :

- Utilisation comme revêtement fonctionnel et décoratif.
- Couverture de terrasse en béton.
- Appliquer sur la surface en béton du bâtiment avant la couche de finition.
- Système de membrane pour balcons.
- Imperméabilisation des façades en maçonnerie.
- Appliquer sur les petites fissures de la surface du béton.

FINITION : Matt

SÉCHAGE : Au toucher : 30 min. Recouvrement : 4 heures. Durcissement total : 7 jours.

COULEUR : Blanc





FICHE TECHNIQUE

RENDEMENT PAR COUCHE une couche de 9 - 13 m² par kg

MODE D'EMPLOI :

APPLICATION

Le produit est prêt à être appliqué au pinceau, au rouleau à poils courts ou au pistolet. Bien remuer le produit (ne pas utiliser de tournevis).

Dilution :

Première couche (primaire) : Ajouter de l'eau propre à hauteur de 50-70% au mélange pour l'apprêt.

Deuxième couche : 15 - 20% d'eau

Dernière couche : sans dilution jusqu'à ce que la surface couverte ne dépasse pas 2,5 m² par kg, sinon le film s'étale trop finement.

PREPARATION DE LA SURFACE :

- *Le béton nouvellement coulé doit avoir au moins 7 jours.*
- *Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de contaminants de surface et structurellement saines.*
- *La préparation de la surface peut être effectuée par un nettoyage à l'eau sous pression, un polissage ou un grattage.*
- *Les murs infestés de moisissures et de champignons doivent être traités à l'hypochlorite de sodium appliqué sur le support avant le lavage sous pression.*
- *Toutes les fissures structurelles doivent être sciées et lissées à l'aide d'un ciment ou d'un produit de jointoiement à faible retrait.*

NETTOYAGE :

Les outils et l'équipement doivent être nettoyés à l'eau claire pendant que la chape est encore humide.

Les mains et la peau doivent être nettoyées immédiatement avec de l'eau propre.

Précautions : Eviter de travailler les jours de pluie. Avant d'utiliser WATERPROOF.

CONSIGNES DE SECURITE :

Porter un équipement de protection approprié tel que des gants, des lunettes de sécurité ou des lunettes à coques, des vêtements de protection pendant l'utilisation.





FICHE TECHNIQUE

En cas de contact avec les yeux : laver rapidement et abondamment les yeux avec de l'eau.
Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin.

Le produit doit être conservé à l'intérieur, à température ambiante, en évitant l'exposition directe au soleil.

STOCKAGE ET DUREE DE CONSERVATION :

La durée de conservation du produit est de 12 mois dans un emballage non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées.

