



FICHE TECHNIQUE

ROLL

DESCRIPTION

Pour Revêtement texturisable Styrène Acrylique, diluable à l'eau, facile à appliquer, séchage rapide, haut pouvoir liant et résistance

Sa composition anti-fongique lui confère une bonne durabilité. Produits ininflammables à faible toxicité qui ne nuisent pas à l'environnement.

COMPOSITION DE BASE

Emulsion Styrène Acrylique, pigments inertes et actifs (dioxyde de titane et couleur), charges, épaississants, autres additifs et eau.

INDICATION

Pour le revêtement (peinture, décoration et protection) intérieur et extérieur des briques de maçonnerie et de béton, dispensant l'utilisation de fin mortier, fournissant des effets texturés décoratifs

FINIR

Contre

SÉCHAGE

Finale : 4 heures. Au toucher : 2 heures.

Couverture par foulque

De 1 à 2 m2 par litre, selon la surface et l'amincissement

Gravité spécifique : 1,76
72%+2%

VOCs : <30g/L

Solide total :

MODE D'EMPLOI

APPLICATION

Produit prêt à appliquer au rouleau texturant, rouleau laine, rouleau mousse, pinceau large, spatule, balai, etc. Lors de l'application au rouleau, étalez le produit horizontalement et verticalement et enfin glissez le rouleau verticalement sans changer de direction, Des effets décoratifs et plusieurs motifs peuvent être obtenus selon le type d'accessoire utilisé.

AMINCISSEMENT

Par l'eau jusqu'à 10%.

COUCHE

Une seule couche recommandée.





FICHE TECHNIQUE

PRÉPARATION DE SURFACE

Avant d'appliquer la texture, nettoyez toujours la surface en enlevant les parties détachées, les taches de graisse (lavage à l'eau et au savon) et la poussière.

Sur un rugueux neuf, laissez-le durcir pendant 35" 50 jours. Appliquez une couche de couche de base. S'il n'est pas possible d'attendre le durcissement total, laissez sécher la surface et appliquer sur une couche d'EAGEL UNDERCOAT également pour les surfaces fragiles et le gypse

Ce produit nécessite une finition supérieure avec de la peinture au latex PVA, de la peinture acrylique, de la peinture imperméable ou synthétique.

